

Coefficienten voor wegdektypen (bron: Stiller verkeer, Wegdekcorrectiefactoren versie 23-1-2007) per 5.

nr	type	Licht		Middelzwaar en zwaar		betrouwbaar
		b	delta-L	b	delta-L	
0	dicht asfaltbeton	0	0	0	0	40 - 130
1	1L ZOAB	-8,02	-2,61	-6,05	-3,9	50 - 130
2	2L ZOAB	-5,41	-5,05	1,02	-6,28	50 - 130
3	2L ZOAB fijn	-5,38	-6,39	-6,08	-5,66	50 - 130
4	SMA/06	-3,94	-1,91	-3,33	-0,92	40 - 80
5	uitgeborsteld beton	-0,21	1,42	7,01	-0,64	50 - 130
6	geopt. uitgeborsteld beton	-1,63	-0,07	-4,01	-1,97	70 - 80
7	fijngesleuteld beton	5,09	1,63	6,26	1,44	70 - 120
8	oppervlaktbewerking	-2,81	2,29	4,27	-0,7	70 - 130
9	gewone elementen	0	4	0	4	40 - 60
10	stille elementen	-5,72	-2,18	0	-0,01	40 - 60
11	dunne deklagen 1	-7,24	-4,21	0	-1,73	40 - 80
12	dunne deklagen 2	-6,59	-5,7	0	-3,36	40 - 80
13	ZSA-O	-10,82	-6,64	0	0	40 - 50
14	ZSA-SD	-7,1	-6,08	0,18	-4,25	40 - 60
15	Dubofalt	-3,07	-5,64	12,12	-3,48	40 - 60

-2-07

ar snelheidsinterval

40 - 90

70 - 100

70 - 100

50 - 90

50 - 70

70 - 100

70 - 80

70 - 90

70 - 100

40 - 60

40 - 60

40 - 80

40 - 80

geen waarden voor vrachtverkeer

50 - 60

50 - 60